



## ALTAS TEMPERATURAS

042-0711

DESCRIÇÃO	O esmalte para Altas Temperaturas é um acabamento duradouro resistente ao calor, especialmente formulado para resistir a <b>temperaturas até 650°</b> .
UTILIZAÇÃO	Ideal para aplicar em <b>barbecues, salamandras, caldeiras, tubagens</b> ou qualquer outra superfície onde seja necessária uma protecção resistente a altas temperaturas.
PROPRIEDADES	<b>Resistente a temperaturas até 650°</b> Excelente aderência Secagem rápida Não necessita primário
COR(ES)	Preto
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho: Mate</b> <b>Ponto de Inflamação: -20°C</b>
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	As superfícies a esmaltar devem estar frias antes e durante a preparação, bem secas e isentas de gorduras, poeira ou outras impurezas.  <b>Repintura</b> É necessário proceder à remoção de toda a ferrugem solta ou restos de tinta com o auxílio de uma escova de aço e/ou lixa. Fazer o despolimento da tinta antiga com uma lixa fina, de seguida, desengordurar com o <b>Limpeza &amp; Diluição para Hammerite(018-0011)</b> .  Em caso de dúvida, recomenda-se efectuar uma pequena área teste para avaliar a compatibilidade com a pintura antiga. Aplica-se o esmalte Hammerite e aguarda-se uma hora. A compatibilidade verifica-se ao fim de uma hora, observando-se se existe ou não alguma reacção entre o esmalte Hammerite e a pintura antiga. Caso haja reacção, deve-se efectuar a decapagem de toda a pintura antiga antes de proceder-se como na pintura de raiz.
APLICAÇÃO	Certifique-se de que a superfície está fria antes e durante a aplicação e proteja a área envolvente. Antes de utilizar o aerossol, este deve estar à temperatura ambiente durante 2 horas e a embalagem deve ser agitada vigorosamente num movimento vertical, durante três minutos após se ouvir a bola no interior.  <b>Nº demãos:</b> 3 a 4 demãos ligeiras a uma distância de aproximadamente 15cm. Aplicar a 1ª demão e deixar 15 min a secar. Aplicar mais 2 ou 3 demãos com intervalos de 5 min entre elas. <b>Tempo de secagem:</b> Ao tacto: 15 minutos Para demãos seguintes: 5-15 minutos Para utilização/manuseamento: 12 horas
RENDIMENTO	1 m <sup>2</sup> /Litro
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	0,4L (Spray)
FORMATO(S)	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
PERÍODO ACONSELHADO	

DE ARMAZENAGEM

OUTRAS INFORMAÇÕES

Para evitar o entupimento do aerossol, inverta e accione o spray durante dois segundos entre demãos e no fim da aplicação

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES

CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE  
SEGURANÇA

GARANTIAS

NOTA

Informação Técnico - Comercial : CC 421 17.1

09/10/2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES